



KARTA PRODUKTU



ZAPRAWA POSADZKOWA CEMIX		Wyrób zgodny z PN-EN 13813:2003
ZASTOSOWANIE	Do wykonywania oraz naprawy tradycyjnych posadzek i cementowych podkładów podłogowych oraz różnego rodzaju warstwy wykładzinowe wewnątrz i na zewnątrz budynków, przy grubościach nakładanej warstwy powyżej 25mm.	
WŁAŚCIWOŚCI	Zaprawa posadzkowa Cemix jest przeznaczona do wykonywania podkładów cementowych metodą tradycyjną, niepodlegającą ścieraniu pod różnego rodzaju warstwy wykładzinowe wewnątrz i na zewnątrz budynku, przy grubościach nakładanych warstwy od 25mm. Można je stosować jako podkład w suchych pomieszczeniach budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej oraz innej, jeżeli parametry techniczne zaprawy posadzkowej Cemix spełniają wymagania eksploatacyjne i wytrzymałościowe wymagane dla tych pomieszczeń.	
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA	Nakładać wyłącznie na nośne podłoża, oczyszczone z pyłu, tłuszczu, olejów i innych substancji obniżających przyczepność oraz pozbawione warstw skorodowanych. Istniejące uszkodzenia należy wcześniej skuć i uzupełnić zaprawą wyrównującą. Przed nałożeniem zaprawy powierzchnię podłoża zmoczyć wodą.	
SPOSÓB UŻYCIA	Przygotowanie i sposób użycia: Wymieszać z wodą do uzyskania jednorodnej masy w proporcjach 3,5l wody na 25kg suchej masy. Zaprawa nadaje się do użycia bezpośrednio po wymieszaniu i zachowuje właściwości użytkowe przez 1 godzinę. Zaprawę po ułożeniu rozprowadza się pomiędzy wypoziomowanymi listwami za pomocą łat prowadzonych ruchami ukośnymi zbierając jej nadmiar. Zaleca się stosowanie łat wibracyjnych. Powierzchnię posadzki po 3-4 godzinach należy zatrzeć i wygładzić palcami. Równomiernie wykonana grubość posadzki nie powinna być mniejsza od 2,5 cm i większą od 5 cm. Prace wykonywać w temperaturze od +5°C do +25°C. Świeżą posadzkę należy chronić przed nadmiernym wysychaniem przez zraszanie wodą i przykrycie folią. W korzystnych warunkach termicznych nośność podkładu wystarczającą do schłodzenia zapraw uzyskuje po 24h, zaś wymaganą nośność eksploatacyjną po 14 dniach..	



KARTA PRODUKTU

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT	Przechowywać w fabrycznie zamkniętych opakowaniach, na paletach w suchych pomieszczeniach. Okres przydatności wynosi 9 miesięcy od daty produkcji. Warunki gwarancji: Stosować ściśle według zaleceń producenta oraz sztuki budowlanej. Zachować oryginalne opakowanie i przedstawić rachunek zakupu. Producent nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie wyrobu niezgodnie z przeznaczeniem. Niniejsze informacje stanowią podstawowe wytyczne stosowania produktu i nie zwalniają wykonawcy z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP
NARZĘDZIA	Mieszadło, betoniarka, paca ze stali nierdzewnej Po skończonej pracy narzędzia umyć w wodzie
OPAKOWANIE	Zaprawa pakowana w worki 25kg. na palecie 48szt
WYDAJNOŚĆ	Średnie zużycie zaprawy posadzkowej CEMIX wynosi około 100kg (4 worki) na 1m² podkładu podłogowego przy grubości warstwy 50mm. Zużycie może zmieniać się w zależności od stopnia nierówności podłoża.
TEMPERATURA PRACY	Temperatura powietrza: od + 5 °C do + 25 °C Temperatura podłoża: od + 5 °C do + 25 °C
DANE TECHNICZNE	
Reakcja na ogień – Klasa A1	
Wydzielanie substancji korozyjnych - CT	
Przepuszczalność wody - NPD	
Maksymalna grubość ziarna: 0,1mm do 4mm	
Wytrzymałość na ściskanie, N/mm ² - C20	
Wytrzymałość na zgniatanie, N/mm ² - F4	
Odporność na ścieranie - NPD	
Odporność chemiczna - NPD	

Wszystkie informacje dotyczące bezpieczeństwa produktu, znajdują się w Karcie Charakterystyki.